

# DRミックス

DR MIX

## 前田道路株式会社

本店	〒141-8665 東京都品川区大崎 1-11-3	TEL:03-5487-0011(代)
技術研究所	〒300-4111 茨城県土浦市大畑 208	TEL:029-833-4311
北海道支店	〒060-0042 札幌市中央区大通り西 10-4-16 ダンロップSKビル	TEL:011-777-5555
東北支店	〒980-0801 仙台市青葉区木町通 1-4-3	TEL:022-265-1151
北関東支店	〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町 1-11-2 勝俣ビル	TEL:048-643-3641
東京支店	〒108-8643 東京都港区白金台 5-22-12 前田道路白金ビル	TEL:03-3448-2231
西関東支店	〒231-0032 横浜市中区不老町 3-12-5 下山関内ビル	TEL:045-662-4121
中部支店	〒460-0008 名古屋市中区栄 5-25-25 MKD名古屋ビル	TEL:052-262-1320
関西支店	〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-5-30 MKD10大阪ビル	TEL:06-6253-7501
中国支店	〒730-0045 広島市中区鶴見町 4-22 MKD1ビル	TEL:082-246-4422
九州支店	〒812-0007 福岡市博多区東比恵 4-2-10 東比恵ビジネスセンターIII	TEL:092-411-9421
北陸支店	〒950-0916 新潟市中央区米山 3-2-11 新潟米山MKD5ビル	TEL:025-241-0460
四国支店	〒760-0050 香川県高松市亀井町 7-15 セントラル第1ビル	TEL:087-862-1780

■お問い合わせ

「DR(ディーアール)ミックス」は、前田道路独自の技術と経験を加えた、手軽に使用できる補修用常温アスファルト混合物です。

# 手軽な補修で路面を快適にし、補修費を軽減できます。

## ● DRミックスの特長

加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。持ち運びが簡単な袋詰めのほか、経済的なバラ売りもあります。



## ● DRミックスの主な用途

- ・主に軽交通道路の補修
- ・路面のポットホールの緊急補修
- ・水道・ガス管などの仮復旧
- ・公園、駐車場、公共施設、一般家庭の通路等の小面積の舗装または補修

最大粒径・粒度	13mm・密粒度タイプ
交通開放	約 90 分
推奨保存期間	製造工場により異なります。 詳細は製造工場にお問い合わせください。
使用上の注意	①そのまま使用できる状態で出荷されていますので、油類やアスファルトを製品に混入しないください。 ②十分に締め固めて、平坦に仕上げてください。 ③施工厚さが 3cm を超える場合は、その都度締め固めて積層してください。 ④完全な水面下や湧水のある箇所での使用は避けてください。 ⑤その他、施工方法等の注意事項に関しては、製品にある注意書きをよく読んでください。
保管上の注意	①雨等に濡れない場所に保管してください。 ②高温、低温 (-5℃以下) になる場所には置かないください。 ③袋詰めした製品を積み重ねる際は、倒れないように注意してください。 ④開封後は速やかに使い切るようにしてください。

## ● DRミックスの施工方法



① 舗装する箇所は、施工面との付着を良くするために、泥、ゴミ、草などをできるだけ取り除いて下さい。



② 必要量投入します。余盛りは 1~2 cm 程度です。



③ スコップ等で均一に均します。



④ タンパなどで十分に締め固めます。  
※プレートで締め固めると、より耐久性が向上します。



⑤ 完成！  
※タイヤなどに付着する場合は、石粉を散布して下さい。