

常温合材 比較一覧表

	DR ミックス	マイルドパッチクリア	マイルドパッチ (5mm)	マイルドパッチ (13mm)
粒度	密粒タイプ	細粒タイプ (5mmより細粒分が多い)	細粒タイプ	密粒タイプ
最大粒径	13mm	5mm		13mm
標準的な施工厚さ	50mm程度	20～30mm		30～50mm
主な適用場所	軽交通道路	軽交通道路～重交通道路		
水たまりへの適用性	×	○		
用途	舗装の仮復旧	浅いポットホール補修 深い段差修正		深いポットホール補修 舗装の復旧
荷姿	20kg,30kg,バラ	20kg		
保存期間(目安)	製造工場により異なる※	6ヶ月程度		
硬化タイプ	揮発	化学反応		
備考	—	家庭用と道路補修用は同一品		

※詳細は製造工場にお問い合わせください。