

常温合材 比較一覧表

	DR ミックス	マイルドパッチ (13mm)	マイルドパッチ (5mm)
粒度	密粒タイプ	密粒タイプ	細粒タイプ
最大粒径	13mm	13mm	5mm
標準的な施工厚さ	50mm 程度	30 ～ 50mm	20 ～ 50mm
主な適用場所	軽交通道路	軽交通道路～重交通道路	
水たまりへの適用性	×	○	
用途	舗装の仮復旧	深いポットホール補修 舗装の復旧	浅いポットホール補修 深い段差修正
荷姿	20kg,30kg, バラ	20kg	
保存期間（目安）	製造工場により異なる※	1 年程度	
硬化タイプ	揮発	化学反応	
備考	—	家庭用と道路補修用は同一品	

※詳細は製造工場にお問い合わせください。

MAEDA ROAD

2511_M